

MasterRheobuild® 1000

Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto

DESCRIPCIÓN

MasterRheobuild® 1000 es un aditivo reductor de agua de alto rango diseñado para producir concreto reoplástico. Este concreto fluye fácilmente manteniendo una alta plasticidad por tiempos más prolongados que el concreto superplastificado convencional. El concreto reoplástico tiene la baja relación agua-material cementicio del concreto sin revenimiento, dando excelentes propiedades de ingeniería (endurecimiento). MasterRheobuild® 1000 cumple con los requisitos de la norma ASTM C 494/C 494M para aditivos reductores de agua Tipo A, y aditivos reductores de agua de alto rango, Tipo F.

USOS RECOMENDADOS

- Concreto donde se desea una alta plasticidad, características de fraguado normal y desarrollo rápido de resistencias
- Aplicaciones de concreto preesforzado y premezclado
- Aplicaciones de construcción subterránea, civil y minera

CARACTERÍSTICAS

En el concreto plástico

- Rango de revenimiento 200 - 280 mm (8 - 11 in)
- Extensión prolongada de revenimiento
- Tiempos de fraguado controlados
- Permite mezclas cohesivas y sin segregación con mínima exudación de agua

En el concreto endurecido

- Mayor resistencia inicial en comparación con los superplastificantes convencionales
- Mayor resistencia final a compresión
- Mayor módulo de elasticidad
- Mejore resistencia de adherencia al acero

- Baja permeabilidad
- Gran durabilidad
- Retracción y deformación reducida
- La integridad estructural del elemento terminado es altamente confiable

BENEFICIOS

- Menor dependencia en la energía de consolidación
- Reducción del tiempo de trabajo y de costos debido a índices mayores de productividad y/o por reducción de mano de obra
- La resistencia inicial permite menores tiempos asociados a los métodos de construcción, resultando la conclusión de obra en tiempos menores a los planeados
- Permite cambios en las especificaciones de ingeniería, ya que es factible aumentar los límites de caída libre del concreto fresco, los espesores de los colados y temperaturas del concreto, así como ajustes económicos en las mezclas

DESEMPEÑO

Velocidad de fraguado: MasterRheobuild® 1000 ha sido formulado para producir características de fraguado normales en todo el rango de dosificación recomendada. Los tiempos de fraguado del concreto dependen de la composición física y química de los materiales básicos del concreto, de la temperatura del concreto y de las condiciones ambientales. Deberán realizarse mezclas de prueba con materiales reales de producción para determinar la dosificación que se requiere para un tiempo de fraguado especificado y una resistencia dada.

Trabajabilidad: El concreto al que se ha adicionado MasterRheobuild® 1000 tiene la capacidad de mantener una condición reoplástica de 200 a 280 mm (8 a 11 in) de revenimiento si así se requiriera. La duración precisa

MasterRheobuild® 1000

Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto

de la trabajabilidad de la mezcla no solo depende de la temperatura, sino también del tipo de cemento, de los materiales cementicios suplementarios, las proporciones de la mezcla, la naturaleza de los agregados, el método de transporte y la dosificación.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosificación: MasterRheobuild® 1000 puede usarse a un rango de dosificación de hasta 1,625 ml/100 kg (25 fl oz/cwt) de material cementicio, dependiendo de la aplicación y de la resistencia y del revenimiento requerido. Este rango de dosificación es aplicable a la mayoría de las mezclas de concreto que usen materiales convencionales en la producción del concreto. Sin embargo, debido a las variaciones en las condiciones de la obra y de los materiales de concreto, se podrán requerir rangos de dosificación diferentes a los recomendados. En tales casos, contacte al representante de ventas BASF.

Mezclado: Como la retención del revenimiento aumenta con el uso de MasterRheobuild® 1000, puede adicionarse en la planta de premezclado. Para obtener instrucciones sobre la correcta evaluación y uso de MasterRheobuild® 1000 en aplicaciones específicas, entre en contacto con un representante de ventas BASF.

CONSIDERACIONES

Corrosividad, No contiene Cloruros, No Corrosivo: MasterRheobuild® 1000 no iniciará ni promoverá la corrosión del acero reforzado embebido en el concreto, en concreto pretensado o concreto colocado en sistemas de techos y pisos de acero galvanizado. En la manufactura de este aditivo no se ha añadido cloruro de calcio ni ingredientes a base de cloruro adicionados intencionalmente.

Compatibilidad: MasterRheobuild® 1000 puede

utilizarse en combinación con la mayoría de aditivos de BASF. Cuando se usa con otros aditivos, cada aditivo debe adicionarse a la mezcla en forma separada. MasterRheobuild® 1000 no debe usarse con los aditivos reductores de agua de alto rango **MasterMatrix® UW 450, MasterMatrix® VMA 358, MasterMatrix® VMA 450, MasterPolyheed® 100, MasterPolyheed® 1020, MasterPolyheed® 1025, MasterPolyheed® 1720, MasterPolyheed® 1725 y de base MasterGlenium®**, ya que pueden ocurrir comportamientos erráticos en el revenimiento, flujo del revenimiento y en el bombeo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Temperatura de almacenamiento: MasterRheobuild® 1000 debe almacenarse a temperatura por encima del punto de congelación. Si MasterRheobuild® 1000 llega a congelarse, descongele a 7°C (45°F) o a una temperatura mayor y homogeneice el producto completo con una agitación mecánica ligera. **No utilice aire presurizado para la agitación.**

Vida útil: MasterRheobuild® 1000 tiene una vida útil mínima de 12 meses. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser mayor que la estipulada. Por favor entre en contacto con su representante de ventas de BASF para obtener recomendaciones en relación a uso y dosificación adecuados en caso de que el producto haya excedido su vida útil.

PRESENTACIÓN

MasterRheobuild® 1000 se suministra en tambores de 200 litros, cubeta de 19 L y granel.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Hoja de Datos de Seguridad (HDS): MasterRheobuild® 1000

MasterRheobuild® 1000

Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información adicional sobre el aditivo MasterRheobuild® 1000 o su uso en el desarrollo de mezclas de concreto con características de desempeño especiales, entre en contacto con su representante de ventas de BASF

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte

del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2019 - 04/19 ® Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation
Construction Chemicals

BASF México
Tel: 01800 522 7300
www.master-builders-solutions.basf.com.mx

BASF Centroamérica (Costa Rica & Panamá)
Tel: 506-2440-9110
Tel: 507 301 0970
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com

BASF Caribe (Puerto Rico)
Tel: 1-787-258-2737
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com

BASF Chile
Tel: +56-2-27994300
www.master-builders-solutions.basf.cl

BASF Colombia
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099
www.master-builders-solutions.basf.com.co

BASF Perú
Tel: +511 219-0630
www.master-builders-solutions.basf.com.pe